

COLA BLANCA RÁPIDA

COLA BLANCA DE ALTA CALIDAD. CLASIFICACIÓN D2.

VENTAJAS

- Resistente a la humedad, clasificación D2.
- Secado rápido
- Alta calidad
- Polivalente



DESCRIPCIÓN

Cola blanca rápida para la unión y el laminado de estratificados. De rápido agarre. Para el pegado de maderas blandas, duras, exóticas y estratificados. Buena resistencia a la humedad ambiente, clasificado D2 según norma EN 204.

USOS RECOMENDADOS

- Maderas duras.
- Maderas blandas.
- Maderas exóticas.
- Espigas
- Plásticos estratificados, en caliente y en frío.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Los materiales a encolar deberán estar secos, exentos de polvo y bien aclimatados.
- La humedad de la madera deberá estar situada entre 8 a 12%.
- La temperatura de trabajo mas favorable se situa entre 18 a 20 °C. No trabajar por debajo de +4 °C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ VISCOSIDAD BROOKFIELD a 23 °C Sp 6.V.10	10.000 mPa/s
➤ DENSIDAD	1,18 a 23 °C aproximadamente
➤ TEMPERATURA MINIMA DE USO	+4 °C
➤ TIEMPO ABIERTO MAXIMO	15 minutos

APLICACIÓN

Aplicar el adhesivo a una superficie mediante pincel, rodillo o pistola encoladora.

TIEMPO ABIERTO

10 a 15 minutos según la humedad de la madera, la humedad del aire, la temperatura, la cantidad de adhesivo aplicada y la absorción de los materiales.

TIEMPO DE PRENSA

- **Montaje a 20 °C:**

Maderas duras: 20 a 30 minutos

Maderas blandas: 15 a 20 minutos

- **Aplacado estratificados:**

1,5 mm a 20 °C: 30 a 40 minutos

0,9 mm. a 60°C: 4 a 5 minutos

Estos valores son dados a título orientativo. Debido a la gran variedad de factores que pueden influir en los resultados, deberán realizarse ensayos previos para determinar los valores exactos.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30240946	Blanco - Biberón 500 g	12	8412663514176
30240947	Blanco - Biberón 250 g	12	8412663514169

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN

-3 horas antes de la utilización.

LIMPIEZA

Adhesivo húmedo: Agua

Evitar todo contacto del adhesivo con el hierro, ello podría ocasionar manchas sobre la madera.

RENDIMIENTO

150 a 180 g/m2

ALMACENAJE

18 meses en su envase original y en un lugar temperado. Almacenar al abrigo de las heladas.



BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

