

**FICHA TECNICA**

**REFERENCIA** FIO0232000 BOBINAS FILM EST. 50 CMS. 23MY DIST. (2,0 KGS.)

**CARACTERÍSTICAS PRODUCTO**

FILM ESTIRABLE  
APLICACIÓN MANUAL  
COLOR TRANSPARENTE

DIMENSIONES	VALOR	TOLERANCIA	UNIDAD	MÉTODO
- Anchura:	500	+/- 10	mm	PE 002
- Espesor:	23	+/- 10%	µm	PE 001

PROPIEDADES FÍSICAS	VALOR	TOLERANCIA	UNIDAD	MÉTODO
- Índice de fluidez:	2,8	---	g/10 min	ISO 1183
- Densidad:	920	+/- 10	kg/m3	ISO 1183
- Fuerza a la rotura:				
DL	>29		Mpa	ASTM D-882
DT	>18		Mpa	ASTM D-882
- Alargamiento a la rotura:				
DL	>400		%	ASTM D-882
DT	>700		%	ASTM D-882

DATOS LOGÍSTICOS	
- Peso bobina:	2 kgs
- Número de rollos caja:	6
- Número de rollos palet:	360
- Número de cajas palet:	60
- Tipo de palet:	800 x 1200 mm x 1800 mm
- Embalaje palet:	Film estirable.

**CONTACTO ALIMENTARIO**

Este producto esta producido con materia prima que cumple la Legislación Nacional y Comunitaria para contacto alimentario.

Rev. 05/15



Desarrollo	Producción
Asesoría	Servicio personalizado
Ingeniería	Stock: más de 3500 ref.
Agrupación de compras	Servicio post-venta
Reducción costes	ISO 9001: 2000



Central: Lligallo de la Lloma,s/n, 43560- La Sénia (Tarragona), Tel: 977 713 562, Fax:977 570 078, info@controlpack.net

Delegación Norte: P.I. Masti Loidi, Pabellón 15, 20100-RENTERIA (Guipúzcoa), Tel: 943 260 964, Fax: 943 522 870, euskopack@controlpack.net

Los datos recogidos en nuestras fichas técnicas, se dan de buena fe, y estan basado en la información recibida por parte del fabricantes, o en las pruebas hechas internamente. Controlpack Systems, S.L., se reserva la facultad de alterar las propiedades de sus productos, no asumiendo responsabilidad alguna derivada del uso, manipulación o tratamiento a que sean sometidos con posterioridad a su suministro, garantizando exclusivamente las calidades, indicadas expresamente en sus contratos de compraventa.